

TECHNISCHE GEGEVENS

HET PRODUCT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR
EEN PROFESSIONEEL GEBRUIK

C 38 Acryl Lak VHS 2:1

PRODUCTEN

Acryl Lak C 38 VHS 2:1

Harder STANDARD 1:2 voor Acryl Lak C 38 VHS

Harder FAST 1:2 voor Acryl Lak C 38 VHS

Verdunner voor acryl-systemen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Een hoogwaardige 2-componenten acryl blanke lak voor autoreparaties met zeer laag VOS-gehalte.

- ✓ Voor reparaties op kleine en grote oppervlakken.
- ✓ Zeer hoog gehalte aan vaste stoffen >55%.
- ✓ Uitstekende coating uiterlijk.
- ✓ Hoogglans.
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen.
- ✓ Zeer goede absorptie van spuitnevel.
- ✓ Uitstekend smeerbaar.

Kleur - kleurloos.

Glansgraad - Hoogglans.

*Omgevingstemperatuur 20°C, luchtvochtigheid niet meer dan 80%.

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

VOS voor het mengsel 2:1 - 385 g/l

VOS voor het mengsel 2:1 + 5% verdunner - 405 g/l

Dit product voldoet aan de eisen van de Richtlijn van de Europese Unie (2004/42/EG/II B), die voor deze productcategorie een VOS-waarde van 420 g/l voorschrijft (d).



VOORBEREIDING VAN ONDERGROND


Acryl lakken geschikt voor ondergrond:

- ✓ Basecoats,
- ✓ Oude, in goede staat coatings na mattering en ontvetting.

Voor het maten adviseren wij:

- grijze schuurdoek met matte pasta,
- schuurpapier met gradatie van 600-800 (voor het nat matteren),
- schuurpapier met gradatie van 360 ÷ 500 (voor het machinaal matteren).

VERWERKING

	Toepassing Verfpreparaties op kleine en grote oppervlakken.	
	Mengverhouding Lak Harder Verdunner voor acryl-systemen	per volume 2 1 0-5%
	Lepkość natryskowa 17÷19 seconden bij 20°C DIN4	
	Gebruiksduur van het mengsel (dubbele viscositeit, verf ongeschikt voor gebruik) 3,5 uur bij 20°C (bij harder Standard) 2 uur bij 20°C (bij snelle harder)	
	Parameters voor RP-spuitpistool RP Mondstuk: 1,2÷1,4mm; Inlaatdruk: 2,0÷2,2 bar. HVLP Mondstuk: 1.3÷1,4mm; Inlaatdruk: 2,0 bar. Let op: Volg de aanbevelingen van de apparatuurfabrikant. Proces aplikacji: Toepassing ✓ 1,5 lagen → 1 medium dunne gevolgd door een volle laag met 2 minuten uitdamp tijd tussen de lagen om een droge laagdikte van 50-60 µm te verkrijgen, ✓ 2 lagen → 2 volle lagen met een uitdamp tijd van 5-10 minuten om een droge laagdikte van 60-75 µm te verkrijgen.	

	<table><tr><th>Verdampingstijd</th><th>STANDARD</th><th>FAST</th></tr><tr><td>Tussen de lagen:</td><td>5-10 min</td><td>5-10 min</td></tr><tr><td>Vóór de opwarming:</td><td>10 min</td><td>10 min</td></tr></table>	Verdampingstijd	STANDARD	FAST	Tussen de lagen:	5-10 min	5-10 min	Vóór de opwarming:	10 min	10 min						
Verdampingstijd	STANDARD	FAST														
Tussen de lagen:	5-10 min	5-10 min														
Vóór de opwarming:	10 min	10 min														
	Uithardingstijd voor standaard harder <table><tr><th></th><th>20 °C</th><th>60°C</th></tr><tr><td>Stofdroog</td><td>40 min</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Handdroog</td><td>3 uur</td><td>15 min</td></tr><tr><td>Uitgehard</td><td>13 uur</td><td>15 min + 4 uur /20°C</td></tr><tr><td>Volledig droog</td><td>7 dagen</td><td>15 min + 4 dagen/20°C</td></tr></table> Temperaturen onder 20°C verlengen de uithardingstijd aanzienlijk.		20 °C	60°C	Stofdroog	40 min	10 min	Handdroog	3 uur	15 min	Uitgehard	13 uur	15 min + 4 uur /20°C	Volledig droog	7 dagen	15 min + 4 dagen/20°C
	20 °C	60°C														
Stofdroog	40 min	10 min														
Handdroog	3 uur	15 min														
Uitgehard	13 uur	15 min + 4 uur /20°C														
Volledig droog	7 dagen	15 min + 4 dagen/20°C														
	Drogen met IR-straler 5÷7 minuten korte golven, afhankelijk van de dikte van de laag en het type straler. Temperatuur niet hoger dan 60°C. Volg hiervoor de aanbevelingen van de apparatuurfabrikant. Wacht ongeveer 10 minuten voordat u met het IR-drogen begint.															

EFFICIËNTIE

1 liter van het mengsel is voldoende voor het schilderen van 10 m² van het oppervlak met een dikte van 60 µm.

POLIJSTEN EN VERWIJDEREN VAN INSLUITSELS

Polijsten is normaal gesproken niet nodig, omdat de C38 VHS 2:1 blanke lak onmiddellijk na het aanbrengen een perfecte afwerking geeft. Als er insluitingen van vuil zijn, is het raadzaam deze te verwijderen en vervolgens met een polijstpasta te polijsten.

ALGEMENE OPMERKINGEN

- ✓ Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- ✓ Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- ✓ Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- ✓ Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- ✓ Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

OPSLAG

Bewaar de bestanddelen van het product bij temperaturen tussen 15 en 25°C, in goed gesloten verpakkingen, in droge en koele ruimten, uit de buurt van bronnen van brand. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Let op:

1. *Sluit de verpakking onmiddellijk na gebruik van het product.*
2. *Bescherm de harder tegen vorst en vocht!*

GARANTIEPERIODE

Acryl Lak C 38 VHS 2:1 – 12 maanden vanaf de datum van fabricage.
Harder STANDARD 1:2 voor Acryl Lak C 38 VHS – 9 maanden vanaf de datum van fabricage.
Harder FAST 1:2 voor Acryl Lak C 38 VHS – 9 maanden vanaf de datum van fabricage.
Verdunner voor acryl-systemen – 12 maanden vanaf de datum van fabricage.

Beperking van aansprakelijkheid:

De informatie in het technisch datablad (TDS) is actueel en correct op de datum van publicatie van de desbetreffende informatie.

Aangezien TROTON de omstandigheden waaronder het product kan worden gebruikt niet kan controleren of de omstandigheden te voorzien waaronder het product kan worden gebruikt, dient elke gebruiker de informatie te bekijken in de specifieke context van het beoogde gebruik. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is TROTON niet aansprakelijk voor de schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in dit technisch datablad (TDS).

Gezien de verscheidenheid aan factoren die van invloed kunnen zijn op het gebruik en de toepassing van het TROTON product, waarvan sommige uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker liggen, is het van essentieel belang dat de gebruiker het TROTON product evalueert om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel en geschikt is voor het gebruik door de gebruiker.

In geen geval zal TROTON aansprakelijk zijn tegenover de gebruiker of een derde partij voor enige indirecte, gevolgschade, incidentele, speciale of bestraffende schade, daarbij inbegrepen gederfde winst voortvloeiend uit het gebruik van TROTON producten en/of TROTON diensten.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op zorgvuldige laboratoriumtests en jarenlange ervaring. Onze gevestigde positie op de markt onthefte ons niet van een voortdurende kwaliteitscontrole van onze producten. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het eindresultaat als onze producten verkeerd worden bewaard of gebruikt, of als het werk niet wordt uitgevoerd volgens de kunst van goed vakmanschap.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Polen.