



TECHNISCH

VHS EXPRESS BLANKE

Very High Solid blanke lak met verhoogde krasbestendigheid en extreem korte uithardingstijden. Droogtijd van 5 minuten bij 60°C. De blanke lak blijft een lange tijd open staan waardoor het mogelijk is om grote oppervlakken en zelfs hele auto's te spuiten. Clearcoat kan al na 2 uur bij 20°C gepolijst worden. De blanke lak heeft een enorm hoge glans, hoge hardheid en krasbestendigheid.

MENGVERHOUDING



A: VHS Express Blanke lak	100
B: VHS Express Verharder	50
C: Acryl verdunner	0% - 5%

TOEPASSING



Aantal lagen	2
Druk	2 - 2,5 bar
Nozzle	1.2 - 1.4 mm



Uitdamptijd tussen de lagen	8 - 10 min
-----------------------------	------------



Gebruiksduur na mengen van de blanke lak met standaard verharder	60 min op 20°C
--	----------------

De eerste laag blanke lak moet worden aangebracht op een droge laag base coat.

De tweede laag blanke lak moet als **een volledige laag** worden aangebracht en moet volledig uitvloeien en glad worden. Bij gebruik van een spuitcabine moet de spuitser na de tweede laag 15 minuten wachten voordat er gestookt wordt.

SPECIALE VERHARDERS

Verharder **NORMAAL**

Vanwege de technologie en de eigenschappen van de VHS Express Blanke lak, komt de VHS Express verharder voor in een universeel type.



TECHNISCH

VHS EXPRESS BLANKE

AANVULLENDE INFORMATIE

	Viscositeit (DIN 4/20°C)	16 – 17 s
	Stofdroog	25 min op 20°C
	Handdroog	1 h op 20°C
	Bedrijfshardheid (polijstbaarheid)	2 - 4 h op 20°C
		5 min op 60°C
	Eindhardheid	3 dagen

GEHALTE AAN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

Maximaal gehalte aan VOC in product	510 g/l
VOC voor categorie: II,B/e	840 g/l

Blanke lak voldoet aan de normen van EU-richtlijn 2004/42/EG/II,B/e(840)

GLOSS

Output glans	98°
--------------	-----

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Bewaren in goed gesloten verpakking, op een koele, droge plaats verwijderd van vuur- en warmtebronnen. Blootstelling aan zonlicht vermijden.

OPSLAGTIJD

VHS Express Blanke lak	NIET MINDER DAN:	24 maanden
VHS Express Verharder		12 maanden

REINIGINGSAPPARATUUR

Voor het reinigen van apparatuur kan acrylverdunner worden gebruikt. Voor het reinigen van verfspuitpistolen wordt spoelthinner aanbevolen.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie het veiligheidsinformatieblad van het product.

SPECIFIEK GEWICHT

VHS Express Blanke lak - ongeveer 1,0 g/cm³

VHS Express Verharder - ongeveer 1,0 g/cm³