

Mammoet Coatings Extrem Primer

Productbeschrijving

Eigenschappen

WATERVERDUNBARE primer volgens DIN 18363, paragraaf 2.2.1, wit gepigmenteerd, licht vullend. Voor binnen- en buitengebruik. Geschikt voor alle absorberende ondergronden. Ondergronden zoals kalk-cementpleister, cement- en gipspleister, beton, houtsnipper en dragende ondergronden, oude coatings op basis van dispersie, siliconenhars en silicaat. Geurarm, niet brandbaar, diffundeerbaar, vrij van oplosmiddelen en weekmakers. Als basislaag voor alle Mammoet Coatings dispersies en siliconenharsverven.

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle licht zuigende ondergronden zoals kalkcementpleister, cement en gipspleisters, beton, houtsnipperbehang en stabiele oude coatings op basis van dispersie, siliconenhars en silicaat

Technische specificaties

Toepassingsgebied	binnen en buiten	Specifiek gewicht	ca. 1,496 g/cm ³
Leveringsformulier	wit	Opslag ²	koel en droog ca. 1 jaar
Glansniveau	mat	Productcode F+L	BSW20
Verpakkingsgrootte	12,5 l	EU VOC-grenswaarde	(Cat. A/g Wb): 30 g/l VOC (2010) Het VOC-gehalte is max. 30 g/l.
Verbruik ¹	ca. 120 - 150 g/m ² /werkcyclus	Afvalcode ³	17 07 01 (droog), 08 01 12 (vloeistof)

¹ De vermelde verbruikswaarden zijn niet-bindende richtwaarden per laag op een gladde ondergrond. Exacte verbruikswaarden moeten worden bepaald door een proeflaag op het te coaten onderdeel, rekening houdend met alle voorbereidende werkzaamheden. ² Kan in de ongeopende originele verpakking bewaard worden. Na gebruik goed afsluiten. ³ Verdere aanwijzingen onder Aanwijzingen/Verwijdering in acht nemen!

Samenstelling (volgens VdL)

Styreenacrylaatdispersie, titaniumdioxide, vulstoffen, additieven, conserveermiddelen

Substraat voorbehandeling

Ondergronds

Oppervlakken moeten zo droog mogelijk zijn. Verwijder stof, vet en niet-hechtende oude verflagen, was alle verfafbijt af. De ondergronden moeten vrij zijn van vuil, zouten, uitbloeiingen, schimmelaantastingen, gesinterde en poedervormige korrellagen en andere afscheidende stoffen, vrij van verkleuringen en verkleurende vreemde insluitingen. Voor het reinigen van vervuilde oppervlakken adviseren wij het gebruik van een geschikte gevelreiniger als voorbehandeling. Bestaande oude coatings moeten worden gecontroleerd op geschiktheid, hechting en draagkracht. Neem VOB, deel C, DIN 18363, het technische informatieblad en de relevante BFS-gegevensbladen in acht, altijd in de laatste versie!

Mammoet Coatings Extrem Primer

Test voor het aanbrengen van de coating de geschiktheid van het materiaal/de ondergrond door een testlaag aan te brengen. Vraag bij twijfel specialistisch advies. Niet geschikt voor mortelgroep I. Gebruik isolerende primers alleen op oppervlakken met nicotine-, water- of bakmiddeldampvlekken. Ook voor pleisterwerk en metselwerk waar bruine vlekken kunnen ontstaan door ijzerzouten.

Afhankelijk van het seizoen en de temperatuur minstens 2 bi

De instructies in het technische informatieblad moeten worden opgevolgd. Voordat de primer wordt aangebracht, moet de geschiktheid van het materiaal/de ondergrond worden gecontroleerd door een testoppervlak te creëren.

Sterk absorberende/zandige ondergronden

Sterk absorberende ondergronden voorstrijken met een geschikte primer. Test voor het aanbrengen van de coating de geschiktheid van het materiaal/de ondergrond door een testlaag aan te brengen. Vraag in geval van twijfel specialistisch advies.

Vers stucwerk

Laat nieuw pleisterwerk minstens 2 tot 4 weken onbehandeld drogen, afhankelijk van de tijd van het jaar en de temperatuur. Laat kalkpleisterwerk CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) en minerale lichte pleisters minstens 4 weken onbehandeld drogen.

Verwerking

Materiaalinstelling

Goed schudden voor gebruik en goed afsluiten na gebruik. Indien mogelijk onverdund aanbrengen. Afhankelijk van de ondergrondstructuur en aanbrengtechniek verdunnen met max. 10% water.

Materiaal kleuren

Met een kleurmengsysteem of met geschikte effen kleuren. Kleurstoffen en kleurconcentraten moeten voor gebruik worden getest op geschiktheid. Hogere additieven veranderen de specifieke eigenschappen.

Aanbrengmethode

Kwast, rol of spuit. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Toepassing

In de regel één keer aanbrengen met een verfroller, plafondborstel of door te spuiten. Sterk zuigende ondergronden nat-in-nat laten absorberen. Voor gebruik de gevaren- en veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Opnieuw coaten / droogtijd

Bij 23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid is het oppervlak na ongeveer 8 - 10 uur droog en overschilderbaar. Bij koel, vochtig weer en dikkere lagen moet rekening worden gehouden met een navenant langere droogtijd.

Mammoet Coatings Extrem Primer

Gereedschap reinigen

Bewaar gereedschap tijdens werkpauses in het materiaal of onder water. Reinig gereedschap direct na gebruik met water en gebruik indien nodig afwasmiddel.

Opmerkingen

Let vooral op

VOB, deel C, DIN 18363, paragraaf 2.2.1, bijbehorende BFS-gegevensbladen, bijbehorende EU-veiligheidsgegevensbladen! Test voor het aanbrengen van de coating de geschiktheid van het materiaal/de ondergrond door een testlaag aan te brengen. In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Speciale aanwijzingen

Buiten bereik van kinderen houden. Bij contact met ogen en huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Bij het spuiten de verfnevel niet inademen. Bij gebruik binnenshuis voor goede ventilatie zorgen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Voor meer informatie zie EG veiligheidsinformatieblad.

Verwijdering

Vloeibare resten afvoeren volgens de officiële afvalverwerkingsvoorschriften (afvalcode nr. 08 01 12).

Technisch advies

Het is niet mogelijk om in deze technische informatie alle ondergronden en coatingtechnische problemen op te sommen. Mochten er toch nog technische vragen rijzen, dan kunt u natuurlijk ook technisch advies inwinnen.

Opmerking

De informatie in deze publicatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Vanwege het brede scala aan mogelijke invloeden bij de verwerking en het gebruik van onze producten, ontslaat het de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven. Een wettelijk bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een specifieke toepassing kan niet worden ontleend aan onze informatie. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eventuele industriële eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving.

Status 22.04.2024