

Mammoet Coatings Vlies/ Behanglijm

Eigenschappen:

Transparant, onge vulde dispersielijm voor het verlijmen van decoratieve glasweefsels, vinylen textielbehang op binnenmuren. Eenvoudige verwerking, hoog rendement, lange open tijd, droogt mat en vlek vrij, hoge waterbestendigheid, lage emissies, oplosmiddel en weekmakervrij, milieuvriendelijk en geurarm.

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op gipsplaat, gipspleister en minerale ondergronden.

Toepassingsgebied	binnen	Glansniveau*	mat
Kleurtoon	transparant drogen	Max. Korrelgrootte*	fijn < 100 µm
Verpakkingsgrootte	16 kg	Productcode F+L	BSW20
Specifiek gewicht	ca. 1,071 g/cm ³	EU VOC-grenswaarde	(cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Dit product bevat < 1 g/l VOC.
Verbruik ¹	ca. 6 m ² /l - ca. 150 - 200 g/cm ²	Afvalcode ³	17 07 01 (droog) 08 01 12 (vloeibaar)
Opslag ²	koel en droog ca. 1 jaar		

De getoonde kenmerken hebben betrekking op het witgoed. Afwijkingen zijn mogelijk door kleuring. * Karakteristieke gegevens volgens DIN EN 13300 ¹ De vermelde verbruikswaarden zijn niet-bindende richtwaarden per laag op een gladde ondergrond. Exacte verbruikswaarden moeten worden bepaald door middel van een testlaag op het te coaten onderdeel, rekening houdend met alle voorbereidende werkzaamheden. ² Kan in de ongeopende originele verpakking bewaard worden. Na gebruik goed sluiten. ³ Let op verdere informatie onder Opmerkingen/Verwijdering!

Samenstelling (volgens VdL)

Kunststofdispersie, copolymeer, gemodificeerd zetmeel en additieven

Technische specificaties

Substraat voorbehandeling

Ondergrond

Geschikt voor elke professioneel voorbehandelde ondergrond binnenshuis. De ondergrond moet vrij zijn van scheuren, vast, droog, vrij van vuil, zouten, uitbloeiingen, schimmelaangroei, gesinterde en poedervormige korrellagen en andere scheidende substanties, vrij van verkleuringen en verkleurende vreemde insluitingen.

en andere scheidende stoffen, vrij van verkleuring en verkleurende vreemde insluitingen. Bestaande oude coatings moeten getest worden op geschiktheid, hechting en belastbaarheid. VOB, deel C, DIN 18363, het technische informatieblad en de bijbehorende

BFS-gegevensbladen, altijd in de laatste versie! Ondergronden moeten vakkundig worden voorbehandeld en gegrond in overeenstemming met hun type. Test voor het aanbrengen van de coating de geschiktheid van het materiaal/de ondergrond door een testlaag aan te brengen. Vraag bij twijfel advies aan een specialist.

Mammoet Coatings Vlies/ Behanglijm

Scheuren

Repareer scheuren vakkundig en neem de juiste droogtijden in acht. Neem BFS informatieblad 19 in acht bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Verkleuring van vlekken

Vlekken gedeeltelijk voorcoaten met een geschikte isolerende primer.

Schimmelgevoelige / aangetaste ondergronden

Reinig schimmel of schimmelaantasting met een geschikt schimmeldodend middel. Neem de wettelijke en officiële voorschriften (bijv. de verordening inzake biologische stoffen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen) in acht bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Beton

Verwijder schimmeloliën, vetten en wassen door te wassen met een bevochtigingsmiddel. Sinterlagen moeten mechanisch verwijderd worden. Controleer de absorptie van het beton door middel van een bevochtigingstest. Neem BFS-gegevensblad 1 in acht bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Sterk absorberende/zandige ondergronden

Prepareer sterk zuigende ondergronden met Mammoet Coatings Eco Primer.

Normaal absorberende ondergronden

Het materiaal kan rechtstreeks worden aangebracht op normaal absorberende ondergronden zoals beton, pleisterwerk (MG Plc, PII, PIII, PIVa, b, c).

Niet-absorberende ondergronden

Niet-absorberende, gladde ondergronden indien nodig voorcoaten met Mammoet Coatings Extreme Primer. Gladde, glanzende oppervlakken vooraf opruwen.

Verwerking

Materiaal instellen

Het materiaal is klaar voor gebruik. Niet mengen met andere materialen.

Aanbrengmethode

Kwast, rol of spuit. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Toepassing

Breng in de regel twee onverdunde lagen aan. Laag nat-in-nat in één keer aanbrengen om opeenhoping te voorkomen. Geschikt voor airless spuitapplicatie (spuitkopdiameter min. 0,5 mm). Materiaal-, circulatielucht- en ondergrondtemperatuur minstens 5°C. De temperatuur mag tijdens het aanbrengen en drogen niet onder het dauwpunt komen.

De temperatuur mag niet onder het dauwpunt komen.

Mammoet Coatings Vlies/ Behanglijm

Droogtijd/coating

Overschilderbaar na 24 uur bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Bij koel, vochtig weer en dikkere lagen moet rekening worden gehouden met een navenant langere droogtijd.

Gereedschap reinigen

Bewaar gereedschap tijdens werkpauses in het materiaal of onder water. Reinig gereedschap direct na gebruik met water en gebruik indien nodig afwasmiddel.

Opmerkingen

Let in het bijzonder op het volgende

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de laatste voorschriften en de laatste technische informatiebladen. Om luchtbellens te voorkomen, het materiaal niet laten drogen op de wandoppervlakken voordat het behang wordt aangebracht. Zorg bij het werken op ondergronden op gipsbasis voor een snelle droging door voldoende ventilatie en temperatuur om zwellings/blaarvorming door langdurige blootstelling aan vocht te voorkomen. Bij airless spuiten het materiaal goed roeren en zeven.

Speciale instructies

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met ogen en huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Voorzichtig! Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan. Sproei-nevel niet inademen. Gebruik deeltjesfilter P2. Voor goede ventilatie zorgen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Voor meer informatie zie EG veiligheidsinformatieblad.

Verwijdering

Gedroogde residuen kunnen ook worden afgevoerd als bouwafval volgens afvalcode nr. 17 07 01 of als huishoudelijk afval. Vloeibare resten afvoeren volgens de officiële afvalverwerkingsvoorschriften (afvalcode 08 01 12).

Technisch advies

Niet alle substraten en technische coatingproblemen kunnen in deze technische informatie worden opgesomd. Als je nog technische vragen hebt, neem dan contact met ons op voor technisch advies.

Opmerking

De informatie in deze publicatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Vanwege het brede scala aan mogelijke invloeden bij de verwerking en het gebruik van onze producten, ontslaat het de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven. Een wettelijk bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een specifieke toepassing kan niet worden ontleend aan onze informatie. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eventuele industriële eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. eigen verantwoordelijkheid.

Technische informatie

Mammoet Coatings Vlies/ Behanglijm

Status: 24 apr. 2024