



UHS CLEAR 0325


1.360.0325

HP CLEAR UHS

UHS CLEAR 0325 is een 2K ultra high solid blanke lak met een erg laag VOS-gehalte en is speciaal ontwikkeld om aan de meest strenge regelgeving te voldoen.

UHS CLEAR 0325 kan in combinatie met de speciaal voor deze blanke lak ontwikkelde 2550 Hardener gebruikt worden voor elk type schadeherstel en alle temperaturen tot 35°C. 0325 droogt op 60°C in 15 minuten. Gebruik 2545 Hardener bij temperature > 35°C en bij hoge luchtvochtigheid.

UHS CLEAR 0325 is high solid, gecombineerd met een snelle droging en een harde laklaag op de panelen.



ONDERGRONDEN

AQUAMAX® en AQUAMAX EXTRA BASECOAT

VOORBEREIDING

Laat *AquaMax* voordat de blanke lak wordt aangebracht goed drogen.
Voor het aanbrengen van de blanke lak reinigen met een kleefdoek.



	HOEEVEELHEID
UHS CLEAR 0325	2
UHS HARDENER 2550/2545	1
VISCOSITEIT- DIN4, 20° C	16-18"
POTLIFE	60 minuten bij 20° C 90 minuten dubbele viscositeit

Zoals bij alle ultra high solids producten kunnen koele temperaturen leiden tot een problematische applicatie en uitspuitabsorptie. Het is zeer aan te raden het gebruiksklare product te gebruiken bij temperaturen boven 15°C.

VERHARDER

UHS HARDENER 1.954.2550	Spot en volledig paneelherstel Applicatie tot 35°C
UHS HARDENER 1.954.2545	Spot en volledig paneelherstel Applicatie boven 35°C en bij hoge luchtvochtigheid




UHS CLEAR 0325

1.360.0325

ADDITIEVEN

Antisilicon	AD2341 (1.975.2341)	Zie voor meer informatie PDS 411V
Texture Additive - Fine	1.975.5500	Zie de tabel in deze PDS
Texture Additive - Coarse	1.975.5501	



APPLICATIE

Spuitpistoolinstelling	Compliant en HVLP spuitpistolen
Nozzel bovenbeker	1.2-1.3 mm
Druk aan spuitpistool	Zie instructies van de fabrikant
Aantal lagen	1 medium laag + 1 volle laag of 2 volle lagen
Advies laagdikte	50/60 micron
Belangrijk:	
<u>1-laagssysteem:</u>	Breng 1 medium vloeiende laag aan, gevolgd door een volle laag. De eerste laag aanbrengen op alle panelen. Daarna de 2 ^e laag aanbrengen. Bij minder dan 3 panelen 2 – 3 minuten uitdampen. Bij meer dan 3 panelen is uitdampen niet nodig.
<u>2-laagssysteem:</u>	Breng 2 volle lagen. 5 minuten uitdampen tussen de lagen. Breng NIET meer blanke lak aan dan is aangegeven. De aangegeven laagdikte is eenvoudig te bereiken.



DROGEN

Stoken	met 2550/2540 verharders	15 minuten op 60°C 40 minuten op 40°C 8 uur bij 20°C
Uitdampen voor stoken		0-5 minuten
INFRAROOD DROGEN kortegolf		10 minuten



OVERSPUITEN

Overspuitbaar na schuren



UHS CLEAR 0325

1.360.0325

RICHTLIJN VOOR MENGEN OP GEWICHT

Het mengen van een bepaalde hoeveelheid gaat het best door te mengen op gewicht. De hieronder aangegeven hoeveelheden zijn indicaties.

De hoeveelheden zijn cumulatief. De weegschaal tussendoor NIET tarreren.



Beoogde hoeveelheid gebruiksklaar product (liters) Volume	Hoeveelheid blanke lak 1.360.0325	Hoeveelheid verharder 1.954.2550/2545
0,1 L	65,9	100,5
0,20 L	131,9	201,1
0,25 L	164,8	251,3
0,50 L	329,7	502,7
0,75 L	494,5	754
1,00 L	659,3	1005,3

MENGVERHOUDING VOOR STRUCTUURAFKAK

Met de toevoeging van 1.975.5500 & 1.975.5501 kan een structuurafk gekreeerd worden.

De hoeveelheden in onderstaande tabel zijn voor het op gewicht mengen van 1 liter gebruiksklare lak voor verschillende eindresultaten. De hoeveelheden zijn cumulatief.

De weegschaal tussentijds NIET tarreren.


Ondergrond	Resultaat	Vol. (L) gebruiksklaar	Gewicht 1.360.0325	Gewicht 1.975.5500	Gewicht 1.975.5501	Gewicht 1.075.1208	Gewicht 1.954.255/45	Gewicht 1.911.2710/20/30
Stug	Glans	1.0 L	659.3 g	-	-	-	1005.3 g	-
	Fijne structuur	1.0 L	292.3 g	650.7 g	-	-	814.3 g	959.7 g
	Groffe structuur	1.0 L	380.4 g	-	684.9 g	-	884.5 g	968.6 g
Flexibel	Glans	1.0 L	554.6 g	-	-	697.4 g	1007.9 g	-
	Fijne structuur	1.0 L	224.8 g	555.5 g	-	671.3 g	836.4 g	966.8 g
	Groffe structuur	1.0 L	264.9 g	-	477.0 g	613.4 g	808.1 g	961.8 g



UHS CLEAR 0325

1.360.0325

BESTE VERWERKING VAN UHS PRODUCTEN



OPSLAG



Het gebruiksklare product moet onder goede condities opgeslagen worden voor behoud van goede viscositeit.

De minimale producttemperatuur om het gebruiksklare product te verwerken is 15°C. De beste producttemperatuur is 18°C of hoger.

Dit geldt eveneens voor lak, verharders en verdunners.

MENGEN GEBRUIKSKLAAR PRODUCT

Activeer voor een grote precisie op gewicht.

Gebruik bij het mengen op gewicht een ronde cilindervormige beker en een weegschaal. Als u een beker gebruikt waar de hoeveelheden in staan, moet u er op kunnen vertrouwen dat deze hoeveelheden correct zijn.

Gebruik het gemengde product zo snel mogelijk.

De aangegeven hoeveelheden niet wijzigen.

De aanbevolen hoeveelheden additieven zoals flexibeladditief, niet verhogen.

APPLICATIETECHNIEK, WERKWIJZE EN KEUZE VAN APPARATUUR



Gebruik de juiste spuitpistoolinstellingen.

Gebruik de 1-laagsmethode wanneer dit mogelijk is en volg de richtlijnen in deze PDS.

Controleer de correcte werking van de spuitcabine.

Voer indien nodig een op de juiste objecttemperatuur, met name voor de laaggelegen plekken.



MAXMEYER® aanbevelingen zijn gebaseerd op bereikte objecttemperatuur. De tijd die nodig is om die te bereiken, moet bij de droogtijd opgeteld worden.




UHS CLEAR 0325

1.360.0325

TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking 5 ltr
Opslag koel en droog en niet vlakbij een warmtebron.



VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 420 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 420g/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

LET OP: Combinaties van dit product met 1.975.1208, 1.975.5500 of 1.975.5501 levert een lakfilm op met speciale verhoudingen zoals beschreven in de EU Directive Code. In deze speciale combinaties: Product category IIIB.e klaar voor gebruik max. 840g/ltr. VOS.

GEZOND- EN VEILIGHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheids informatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>



Voor meer informatie
infobenelux@ppg.com

AquaMax, MaxMeyer and the MaxMeyer logo are trademarks of PPG industries Sarl.

Copyright © 2015 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc..